

Lp.	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Nazwa kruszywa	bazalt 16/22	granodior. 16/22	granodior 5/11	bazalt 8/11	dolomit 4/8 nr2	granodio ryt 4/8	bazalt 4/8 nr 2	granodio ryt 4/11	dolomit 4/8 nr 3
31,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22,40	6,8	7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16,00	82,3	79,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11,20	5,6	8,9	5,1	3,7	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0
8,00	3,0	2,6	86,3	93,5	0,0	0,0	4,6	41,0	8,1
5,60	1,5	0,0	8,6	2,8	0,0	89,6	45,1	23,0	25,6
4,00	0,3	0,0	0,0	0,0	90,3	7,6	38,0	20,3	61,3
2,00	0,5	0,0	0,0	0,0	8,2	2,8	8,6	8,8	4,0
1,00	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	2,1	1,0	1,0
0,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0
0,25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,125	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,063	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<0,063	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
suma %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
gęstość, g/cm ³	3,12	2,68	2,70	3,08	2,75	2,73	3,02	2,79	2,73

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX		
Wymiary oczek sit	2 8 16	2 5,6 16	2 5,6 11,2 22,4	2 8 16 22,4	2 8 22,4	2 5,6 11	2 8 11	2 5,6	2 5,6 8		
Pojemność mieszaka [kg]	850	1200	1500	600	1250	2000	900	1100	800		
Rodzaj WMB	90	140	160	80	120	200	110	120	80		