

Wyniki badań wilgotności optymalnej piasku:

Badanie	1		2		3		4	
Nr parowniczk	1	2	3	4	5	6	7	8
$m_t$ (tygielka)	9,05	8,99	9,06	8,8	9,04	9,03	9,06	9,01
$m_{m+t}$	46,75	63,63	51,75	43,58	56,26	45,89	70,76	61,92
$m_{mst}$	44,7	60,25	48,12	41,24	51,28	42,22	64,3	55,76
$m_{cylindra}$	1275		1275		1275		1275	
$m_{cylindra + gruntu}$	2971		3037		2980		2924	

Wyniki badań wytrzymałości cementogruntu:

	Maksymalna siła [kN]					
Dodatek cementu [%]	1	2	3	4	5	6
6	4,521	4,236	5,306	3,962	5,002	4,621
8	7,852	8,362	7,986	8,589	9,125	8,482
10	16,321	17,214	15,632	16,751	16,932	19,301